


Multiflex M



Essentiel Produit

Description :

Film Polyéthylène.
Mousse Tarfoam 15 mm.
Plancher flottant en contreplaqué combiné à une pose totalement libre.
Parquet contrecollé avec couche d'usure bois massif de 3,6 mm (3 frises par lame) collée sur un lattage bois contrebalancé.

Destination :

Parquet sportif contrecollé à support flottant sur sous couche résiliente continue. Amortissement surfacique.

Pose et entretien facilités :

Notices disponibles sur demande.

Dimensions (EN 426/EN 427) :



188 mm 2525 mm

Conditionnement :

- Lames parquet : 6 lames/paquet, 36 paquets/palette.
- Tarflex 9 mm : 8 lames/paquet, 33 paquets/palette.
- Tarfilm : Livré en rouleaux de 159 m².
- Tarfoam 1500 : Livré en rouleaux de 51,75 m².
- Plinthes : 6 lames/paquet (si commandé).
- Traçons et pistolet de colle à l'unité (si commandé).
- Carton de colle (si commandé).

Épaisseur totale (EN 428/EN 429) :



38 mm (± 3mm)

Poids total (EN 430) :



16,10 kg/m² (± 500g)

Données techniques	Normes	Multiflex M
--------------------	--------	-------------

Performances sportives

Glissance	EN 13036-4	106
Absorption de chocs	EN 14 808	52 %
Déformation verticale	EN 14 809	2,3 mm
Rebond vertical du ballo	EN 12235	98,3 %
Brillance	EN ISO 2813	17%

Classification

Classement feu	EN 13501-1	Dfl-S1 (vernis) Cfl-S1 (brut)
Formaldéhyde	EN 717-1	E1
	EN 717-2	
Pentachlorophénol	EN 12673	Absence de pentachlorophenol

Caractéristiques techniques

Couche d'usure	EN 429	3,6 mm
Abrasion	EN ISO 5470-1	0,06 g
Résistance au poinçonnement	EN 1516	0,07 mm
Résistance à la charge roulante	EN 1569	0,1 mm
		Pas de dégradation
Résistance aux impacts répétés	EN 1517	Pas de dégradation

Caractéristiques spécifiques

Traitement de surface	 Finition vernie haute résistance Proteco Sport® (non vernie sur demande)		
Entretien (voir notice)			
Essences et classifications disponibles	 Chêne (vernis/brut)		 Hêtre (vernis/brut)

10 ANS
GARANTIE

Tarkett



SUPPORT COMPATIBLE (voir notice de pose) : Béton, Chape asphalte, chape anhydrite, enrobés bitumineux à chaud. La planéité du support sera contrôlée avant toute application, elle sera de 3 mm sous la règle de 2 mètres. Tout défaut devra être repris avant l'installation du système.

Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux normes.

 08	EN 14904 : 2006 Revêtement de sol sportif intérieur à base de parquet contrecollé sur sous construction bois et mousse	2 rue de l'Égalité, 92748 NANTERRE CEDEX FRANCE		
	 Vernis	 Brut	 E1	 106

Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com

S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640

www.tarkett-sports.com